



補助工法

注入用

早強



FIT モルタル

FIT MORTAR

長尺鏡補強ボルト用の早強タイプのプレミックスドライモルタルです

- ◆ 高流動且つ6時間で硬化
- ◆ ブリーディングが少ない
- ◆ MAIポンプでの施工に適した配合

標準練り上がり量

約15ℓ/袋

社内規格(圧縮強度)

(N/mm²)

フロー値	6時間	12時間	24時間
260±20mm	1	6	10

※JSCE-F 506-2018に準拠



シリンダー法 試験法313

KFC

関連機器



◆ MAIポンプ M400NT

機械仕様	
モーター出力	6.0kW
電源	3相 200V (50Hz)
	3相 200V (60Hz)
攪拌モーター	50Hz 280rpm
	60Hz 280rpm
供給水圧	0.25~0.5MPa(水量10ℓ/分以上)
標準吐出量	840ℓ/h
最大吐出圧力	約40bar(4Mpa)
圧送距離	水平40m
寸法(mm)	縦1730×横570×高さ920
重量	212kg



◆ モルタル自動投入機「こそうさん」



◆ 加圧ポンプ



◆ モルタル注入ホース+ホースカップリング



◆ 吐出圧力計

安全上の注意事項

ご使用前に安全データシート(SDS)を入手し、全ての安全上の注意事項をご理解の上で使用ください。



株式会社 ケー・エフ・シー

東京土木営業部 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館11階
TEL.03-6402-8251 FAX.03-6402-8255

大阪土木営業部 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番17号
TEL.06-6363-1884 FAX.06-6313-0755

東北営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央4丁目15番1号
TEL.022-772-3981 FAX.022-772-3984

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目16番10号 第一小笠原ビル
TEL.092-461-2735 FAX.092-475-5747

URL <http://www.kfc-net.co.jp/>

※記載の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright © 2021 KFC Inc. All Rights Reserved.
記載内容は2021年7月現在のものです。 J-2107-1,000A