



補助工法

注入用

膨張

急硬



FIT モルタル EX

FIT MORTAR EX

長尺鏡補強ボルト用の急硬、膨張タイプのプレミックスドライモルタルです

- ◆ 高流動且つ3時間で硬化
- ◆ 膨張による充填性向上
- ◆ 膨張率(自由膨張)5%以上
- ◆ MAIポンプでの施工に適した配合

標準練り上がり量

約13ℓ/袋

社内規格(拘束硬化時圧縮強度)

(N/mm²)

フロー値	3時間	12時間	24時間
18±5秒	3	5	10

※JSCE-F 506-2018に準拠



Pポート試験 JSCE-F521

KFC

関連機器



◆ MAIポンプ M400NT

機械仕様	
モーター出力	6.0kW
電源	3相 200V (50Hz)
	3相 200V (60Hz)
攪拌モーター	50Hz 280rpm
	60Hz 280rpm
供給水圧	0.25~0.5MPa(水量10ℓ/分以上)
標準吐出量	840ℓ/h
最大吐出圧力	約40bar(4Mpa)
圧送距離	水平40m
寸法(mm)	縦1730×横570×高さ920
重量	212kg



◆ モルタル自動投入機「こそうさん」



◆ 加圧ポンプ



◆ モルタル注入ホース+ホースカップリング



◆ 吐出圧力計

安全上の注意事項

ご使用前に安全データシート(SDS)を入手し、全ての安全上の注意事項をご理解の上で使用ください。



株式会社 ケー・エフ・シー

東京土木営業部 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館11階
TEL.03-6402-8251 FAX.03-6402-8255

大阪土木営業部 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番17号
TEL.06-6363-1884 FAX.06-6313-0755

東北営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央4丁目15番1号
TEL.022-772-3981 FAX.022-772-3984

福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目16番10号 第一小笠原ビル
TEL.092-461-2735 FAX.092-475-5747

URL <http://www.kfc-net.co.jp/>

※記載の内容は、予告なしに変更することがあります。

Copyright © 2021 KFC Inc. All Rights Reserved.
記載内容は2021年7月現在のものです。 J-2107-1,000A