

SNエコモルタル

CO₂
削減

トンネル工事で使用する充填式ロックボルト用の
プレミックスモルタルです

1 二酸化炭素排出量削減

製造時に二酸化炭素を大量に排出するセメントの配合を減らし、従来のドライモルタルより二酸化炭素3.4kg/袋の削減を実現しました

2 産業廃棄物の再利用

産業廃棄物であるフライアッシュを再利用しています

3 MAIポンプでの施工に適した配合

MAIポンプで混練り圧送可能なプレミックスモルタルです

4 ボアホールから流出しにくい

モルタル充填後、ロックボルト挿入時に必要以上のモルタルが流出しにくい性状です

標準練り上がり量	約10L/袋
社内規格	
フロー値 (テーブルフロー)	圧縮強度
150±20mm	10 N/mm ² 以上 (1日)
180±20mm	10 N/mm ² 以上 (3日)

JSCE-F 506-2018



テーブルフロー試験
JIS R 5201

記載内容は2022年6月現在のものです。

【販売元】

KFC 株式会社 ケー・エフ・シー

東京土木営業部 〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館11階
TEL(03)6402-8251 FAX(03)6402-8255

大阪土木営業部 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3丁目2番17号
TEL(06)6363-1884 FAX(06)6313-0755